

Dorval le 6 octobre, 2016

Mr. Louis-André Gaudreau
DiZal Inc.
4000, rue Jean-Marchand, Local 108
Québec, QC G2C 1Y6
CANADA

RAPPORT D'ESSAI # MI-16-8955-2fr-m

Modification de rapport : corrections typographiques

Le 27 mars 2016, les Laboratoires Micom Inc. ont reçu des échantillons d'aluminium pour réaliser des essais de fini de surface.

DESCRIPTION DE L'ÉCHANTILLON :

- Échantillon : DiZal Inc. CIZAL 15/03/16



Échantillon

Ce rapport ne doit être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis aux essais.

MÉTHODE DE RÉFÉRENCE :

- ASTM D6578 (Détermination de résistance au graffiti)

RÉSULTATS :

Tests réalisés entre le 2016-05-20 et le 2016-08-16.

- **ASTM D6578** (Détermination de la résistance aux graffitis)

Produit de nettoyage	Description
6.5.1	Tissu de coton sec, non pelucheux
6.5.2	Détergent doux
6.5.3	Alcool isopropylique
6.5.4	Essences minérales
6.5.5	Xylène
6.5.6	Méthyle éthyle cétone

Matériel	Description	Évaluation nettoyabilité
		DiZal
6.3.1	Marqueur permanent solvanté, bleu	8
6.3.2	Peinture acrylique spray solvantée, rouge	7
6.3.3	Peinture alkyd spray solvantée, rouge	7
6.3.4	Crayon à l'huile, bleu ou noir	9
6.3.5	Stylo à bille	8
6.3.6	Marqueur à l'eau, noir	6

Ce rapport ne doit être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis aux essais.

Échelle d'évaluation

- 10 = Nettoyable avec un chiffon sec
- 9 = Nettoyable avec un Détergent
- 8 = Nettoyable avec alcool isopropylique
- 7 = Nettoyable avec essences minerales
- 6 = Nettoyable avec xylène
- 5 = Nettoyable avec méthyle éthyle cétone
- 4 = Pas nettoyable, perte de lustre
- 3 = Pas nettoyable, légères marques
- 2 = Pas nettoyable, sévères marques
- 1 = Pas nettoyable, marques et perte de lustre



Échantillons: DiZal après le test de graffiti

Préparé par:

Approuvé par:

Adrien Mulot
Technicien

David Rousseau, M. Sc.
Directeur de laboratoire

Ce rapport ne doit être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis aux essais.